

SANITÁRNY TMEL

Sanitárny tmel je mimoriadne kvalitný plasto-elastický jednozložkový silikonizovaný tmel s prídavkom látok proti tvorbe plesní. Pretierateľný väčšinou náterových systémov.

Technické dáta:

Báza	silikonizovaná akrylová disperzia
Konzistencia	stabilná pasta
Systém vytvrdzovania	fyzikálne vysychanie
Tvorba šupky (20°C/65% r. v.)	cca 20 min.
Rýchlosť vytvrdzovania	nestanovuje sa
Zmrštenie	cca 15%
Špecifická hmotnosť	cca 1,71 g/ml
Teplotná odolnosť	-20°C až +80°C
Maximálna deformácia	± 15%

**Charakteristika:**

- Veľmi jednoducho použiteľný
- farebne stály, po vytvrdnutí vode odolný
- veľmi dobrá príľnavosť k väčšine materiálov
- po vytvrdnutí pretierateľný
- obsahuje protiplesňové aditíva - fungicídy

Príklady použitia:

- tmelenie špár v sanitárnych miestnostiach, kuchyniach, kúpeľniach, sprchách, toaletách
- oprava prasklín v stenách a stropoch
- vyššie uvedené spoje až do dilatácií 15%

Prevedenie:

Farba: biela

Balenie: kartuša 300 ml

Skladovateľnosť:

12 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom pôvodnom obale pri teplotách +5°C až +25°C.

Podklady:

Vhodné povrchy: väčšina stavebných materiálov

Stav povrchu: čistý, suchý, bez masnôt a prachu

Príprava: povrch dôkladne vyčistite, nevyžaduje sa špeciálne ošetrovanie povrchu.

Odporúčame vždy uskutočniť predbežný test príľnavosti.

Pracovný postup:

Podklad sa zbaví nečistôt, masnôt, zvetraných a uvoľnených častí.

Nanášanie: aplikačnou pištoľou (ručnou alebo pneumatickou)

Čistenie: Pred vytvrdnutím možno čistiť vodou. Po vytvrdnutí je vodou umývateľný, pretierateľný ľubovoľnými farbami a odstrániteľný iba mechanicky.

Pracovná teplota: +5°C až +30°C

Opravy: Sanitárny tmel

Veľkosť špáry:

Minimálna šírka: 5 mm

Maximálna šírka: 20 mm

Minimálna hĺbka: 5 mm

Odporúčanie: hĺbka špáry = šírka špáry

Pre vymedzenie hĺbky špáry a zabránenie priľnutia tmelu na jej dno vždy použite nepriľnavý materiál napr. PE **Tesniacu tmeliarsku šnúru**

Bezpečnosť a hygiena: viď. bezpečnostný list výrobku a údaje uvedené na etikete

Poznámka:

Po 3 hodinách odoláva dažďu.

V prostredí s vysokým predpokladom výskytu plesní, odporúčame pre trvalé zachovanie protiplesňovej funkcie povrchu tmelu pravidelne čistiť a ošetrovať fungicídnymi prostriedkami napr. savo proti plesniam.